

4.2.5 Ciclo di verniciatura a solvente – Applicazione mano fondo / mano di finitura anticorrosiva di tipo ferromicaceo

Schede tecniche di riferimento | Capalac Compact Ferromicaceo

Fornitura e posa in opera di **Capalac Compact Ferromicaceo** di **Caparol**, mano di fondo, mano intermedia, mano di finitura ad effetto opaco, a base solvente, per la protezione e la decorazione di elementi strutturali in ferro, acciaio, zinco, acciaio zincato, alluminio, PVC rigido e legno, garantisce superfici durevoli poiché dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici (grazie all'alto potere anticorrosivo), coniuga un'elevata copertura sia generale che sui bordi, con eccellente adesività, esente da aromatici nonché da piombo e cromati. **Capalac Compact Ferromicaceo** di **Caparol** è uno smalto di tipo alto solido, ricco di cariche, particolarmente protettivo, idoneo per interni ed esterni ma anche per la verniciatura di caloriferi (tranne che per le tonalità di bianco), non idoneo per la copertura di tetti e superfici in alluminio anodizzato.

Capalac Compact Ferromicaceo ha le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

- Tipo di prodotto: estere epossidico e solventi non aromatici
- Densità: ca. 1,3 g/cm³
- Scala di gloss: $05 \leq \text{Gloss} < 10$ (effetto opaco)
- Resa per mano: Circa 125 - 160 ml/m² secondo il potere assorbente, lo strumento impiegato, e la ruvidità del supporto
- Tempo di essiccazione (20°C ed U.R. 65%):
 - 04 ore asciutto fuori polvere
 - 08 ore asciutto al tatto
 - 04 ore asciutto ricopribile
- Completamente asciutto: 05 giorni
- Residuo secco: 80 micrometri (singola mano)

Per applicare **Capalac Compact Ferromicaceo** bisogna rispettare le seguenti prescrizioni:

- Condizioni di posa: temperatura > +5°C, con U.R. < 80%, evitare l'applicazione su superfici calde, l'irraggiamento solare diretto, la presenza di forte vento, pioggia, nebbia
- Diluizione: impiegare tal quale
- Metodo di applicazione: pennello, rullo o a spruzzo (ad alta, bassa pressione, airless)

Capalac Compact Ferromicaceo è disponibile in alcune colorazioni RAL standard.

Capalac Compact Ferromicaceo, qualora applicato su ferro ed acciaio, risulta avere capacità anticorrosive conformi DIN EN ISO 12944. Spessore utile per il raggiungimento della classe C4 (alta): 240 micron (tre mani).

Capalac Compact Ferromicaceo è conforme alla normativa sulla riduzione delle emissioni di Composti Organici Volatili del 2010 e contiene al massimo 490 g/l VOC.

Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le necessarie ed idonee attrezzature. Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte.

	Prezzo	€	/m ²
Preparazione supporti:			